

TERMOFON
T 17
(solo tamponamento)

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura in **TERMOFON** eseguita con mattoni semipieni ($\phi < 45\%$) in laterizio microporizzato con farina di legno, di forma "Trieste", denominato "**T 8.5**", di misure cm. 8.5/17x24.5x34, con 8 file di camere d'aria per blocco; priva di giunti di malta verticali; spessore complessivo al grezzo cm.17; densità apparente (senza intonaco) 800 kg/mc; valore della conducibilità equivalente non superiore a 0.209 W/mK, ricavato con il metodo degli elementi finiti, con maggiorazione delle caratteristiche pratiche di calcolo del 70%. Assenza di gas e vapori organici od inorganici con riscaldamento del materiale a 600 °C. Contrassegnato dal marchio di qualità rilasciato dai tre Istituti di Architettura Bioecologica ANAB (Italia) - IBO (Austria) - IBN (Germania). Indice di radioattività < 1 .